

PETER HÜSSEN NACHFOLGER FARBEN GMBH , 51061 KÖLN
HÜSSOL VOLLTONFARBE 100% REINACRYLAT SCHWARZ

Druckdatum : 24.10.2008

<u>Werkstofftyp:</u>	Fassadenfarbe, Basis 100 % Reinacrylat, wetterbeständig nach VOB DIN 18363, Für Aussenanstriche : Wasserdampfdiffusion nach EN ISO 7783-2 (DIN 1062-2) Klasse 2 Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 Klasse 3 Für Innenanstriche :Naßabriebklasse 1 nach DIN EN 13300 , dies entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778. Deckvermögen Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei 7 l / qm Schlagregendicht , wasserabweisend nach DIN 4108 Hoher Regenschutz , entspricht der Klasse "niedrige Wasserdurchlässigkeit" nach DIN EN 1062 CO2-Schutz (So-CO2 > 50 m) Bindemittelbasis : 100% Reinacrylat Kunststoffdispersion nach DIN 55945
<u>Produkteigenschaften:</u>	Fassaden- und Innenfarbe hochdeckend, carbonisationsbremsende Wirkung, umweltfreundlich, wasserverdünnbar, geruchsarm, besonders geeignet für glatte und fein strukturierte Untergründe.
<u>Anstricheigenschaften :</u>	Hohe Ergiebigkeit, diffusionsfähig, haftfest, alkaliresistent, CO2-Schutz, unverseifbar, hochreinigungsfähigkeit, strukturerhaltend.
<u>Verarbeitung :</u>	Mind. + 5 ° C für Untergrund und Umluft- auch während der Trocknungsphase. Zur Vermeidung von Ansätzen naß - in - naß in einem Zug verarbeiten. Die Beschichtung kann durch Rollen, Streichen und Airless – Spritzen erfolgen.
<u>Glanzgrad :</u>	Matt
<u>Farbton :</u>	Schwarz.
<u>Lieferform :</u>	12,5 ltr
<u>Materialverbrauch :</u>	Ca. 150 ml / qm je Anstrich je nach Rauigkeit des Untergrundes. Exakten Verbrauch durch eine Probebeschichtung ermitteln. Zur Erreichung der optimalen Schutzwirkung sind mindestens 2 Anstriche notwendig.
<u>Lagerung :</u> <u>Sicherheitsratschläge</u>	Kühl, aber frostfrei, bei sachgemäßer Lagerung mind. 12 Monate haltbar Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und der Trocknung für gründliches Belüften sorgen. Essen, trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Haut- oder Augenberührung sofort mit Wasser gründlich nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
<u>Reinigung der Werkzeuge :</u>	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.
<u>Untergrundbeschaffenheit :</u>	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Alle Untergründe sind nach den Richtlinien für Dispersionsfarbenanstriche vorzubereiten (VOB). Untergründe die stark oder unterschiedlich saugen, sind mit HÜSSOL TIEFGRUND LF zu grundieren.
<u>Trocknung und Überstreichbarkeit :</u>	Bei + 20 ° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 5 Stunden überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.