



Technisches Merkblatt

FOX Grundiervorstrich geruchsfrei



Verwendungszweck:

Lösemittelhaltiger Grundierwerkstoff, aromatenfrei, geruchsfrei, weiß pigmentiert für kombinierte Grundierung, Voranstrich und Isolierung in einem rationellen Arbeitsgang. FOX Grundiervorstrich geruchsfrei kann außen und innen überall dort eingesetzt werden, wo eine separate, farblose Grundierung nicht unbedingt erforderlich ist, ein grundierender Voranstrich mit verdünnter Farbe jedoch nicht ausreichend ist, wie z. B. bei kreidenden Altanstrichen. FOX Grundiervorstrich geruchsfrei isoliert Nikotin-, Ruß-, Fett- und getrocknete Wasserflecken sowie Gipskartonflächen. Deckanstriche können mit PHN Dispersionsfarben ausgeführt werden, ohne erneutes Durchschlagen der isolierten Flächen.

Eigenschaften:

- hohe Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß-, Fett- und getrocknete Wasserflecken sowie Gipskarton
- überstreichbar mit Dispersionsfarben ohne neues Durchschlagen von Verfärbungen
- lösemittelhaltig, aromatenfrei, geruchsfrei
- weiß, matt
- gute Eindringtiefe und Verfestigungswirkung
- außen und innen verwendbar
- Styropor wird nicht angelöst
- unverseifbar, unquellbar
- Trocknung 3 – 5 Stunden, überstreichbar am nächsten Tag, übertapezierbar nach 4 Wochen
- Spez. Gewicht ca 1,32

Rohstoffbasis:

Bindemittel :

Acryl-Copolimerisatharz

Pigmentierung:

Titandioxyd in Kombination mit mattierenden Füllstoffen

Lösemittel:

aromatenfreie, geruchneutrale Speziallösemittel

Anwendung:

Auf trockenen, tragfähigen, schwach saugenden Untergründen einmal unverdünnt streichen oder rollen. Bei stark saugenden, ungestrichenen Anstrichuntergründen entsprechend der Saugfähigkeit mischen und verdünnen mit FOX Spezialverdünnung geruchsfrei. Isolierungen müssen in jedem Fall unverdünnt und in Extremfällen doppelt durchgeführt werden. Als Anstrichergebnis resultiert ein gefestigter, matter, griffiger und weißer Untergrund. Hierauf wird mit PHN Innenfarben oder Hüsslol Fassadenfarben nach Wahl eine Schlußbeschichtung aufgetragen.



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

FOX Grundiervorstrich geruchsfrei



Verbrauch:

je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsweise
150 – 200 ml/qm und Anstrich.

Allgemeines:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Abtönen mit Ölabtönfarben bis ca 2% oder mit Kunstharz Buntlack seidenglänzend bis zu 5% - ein Vorversuch ist erforderlich! Für wasserdampfbelastete Flächen, z. B. in Bäckereien, Fleischereien etc, die einen dichtsperrenden, isolierenden, unverdünnten Anstrich benötigen, ist FOX Grundiervorstrich geruchsfrei besonders geeignet.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Entsorgung:

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten, kühlen Platz aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Beim Umgang mit FOX Grundiervorstrich geruchsfrei nicht rauchen, essen oder trinken. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, wiederholten Hautkontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen, bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. FOX Grundiervorstrich geruchsfrei vor Kindern sichern, offenen Lebensmittel entfernen. FOX Grundiervorstrich geruchsfrei nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste an Sonderabfall- oder Problemstoffsammelstellen übergeben.. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Kein Gefahrgut im Sinne der GGVS, entspricht neuer VOC-Richtlinie gültig ab 2007, weniger als 400g Lösemittel pro Liter

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.