



Technisches Merkblatt

PHN Fassadenfarbe



Produktbeschreibung:

Fassadenfarbe, matt, wetterbeständig nach VOB DIN 18363, Naßabriebklasse 2 DIN EN 13300, scheuerbeständig nach DIN 53778.

Anwendung:

Universell einsetzbare Kunststoff-Dispersionsfarbe auf Basis Styrolacrylat

- für außen
- wetterbeständig
- schlagregendicht
- für Putze • Beton • Fachwerk und zum Überarbeiten alter Fassadensysteme.

Eigenschaften:

Matte, hochdeckende Fassadenfarbe, umweltfreundlich, wasserverdünnbar, geruchsarm. Gut füllend, diffusionsfähig, haftfest, alkaliresistent, unverseifbar, besonders geeignet für rauhe, mineralische Putze.

Bindemittelbasis:

Styrolacrylat

Spez. Gewicht:

Ca. 1,53 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Weiß, Altweiss

Packungsgröße:

12,5 Liter

Verarbeitung:

Mit Rolle, Pinsel und im Airless-Spritzverfahren zu verarbeiten. Nicht unter +5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten. Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit Tiefgrund LF. Bei festen, tragenden und gering saugenden Untergründen ist eine Grundbeschichtung mit Grundierfarbe WP möglich.



Technisches Merkblatt

PHN Fassadenfarbe



Technische Daten

Verdünnung:	Mit Wasser bis max. 5 %.
Abtönen:	Mit handelsüblichen, wetterfest gebundenen Voll- und Abtönfarben bis max. 5 %.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.
Trocknung:	Bei trockenem warmem Wetter am gleichen Tag überarbeitbar. Bei kühlem oder feuchtem Wetter entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Verbrauch:	Ca. 120–150 ml/m ² für einen Anstrich, je nach Untergrund. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Airless-Spritzen:	Düse: 0,017–0,021 inch Druck: ca. 140 bar Spritzwinkel: 50°
Allgemeine Hinweise	
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +5°C für Luft und Untergrund.
Besondere Hinweise:	Damit die zugesicherten Eigenschaften eingehalten werden, sind im Außenbereich zwei Anstriche erforderlich. Bei normalen Temperaturen ca. 4–5 Std. Trockenzeit einhalten. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei.
Deklaration der Inhaltsstoffe:	Titandioxid, Füllstoffe und Additive
Entsorgungshinweise:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfall von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Bauschutt oder Hausmüll entsorgt werden.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Produktkategorie: A/h 30 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.
Produktcode:	M-DF 02



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

PHN Fassadenfarbe



Sicherheitsratschläge:

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt beachten