

Produktdatenblatt PHN Tiefgrund Fertig eingestellt

Produktbeschreibung

PHN-Tiefgrund ist eine wasserbasierte Grundierung für Untergründe wie sandende, poröse oder saugende Putze sowie Gips und Gipskartomplatten und alte, kreibende Anstriche von Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich.

PHN-Tiefgrund ist fertig eingestellt und kann für den sofortigen Einsatz verarbeitet werden.

> Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	transparent
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Basis	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Verdünnung	Fertigeingestellt
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² je nach Untergrund. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Trocknung	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend lange Trockenzeiten einhalten.
Airless-Spritzen	Düse: 0,007-0,009 Inch =0,18-0,23 mm Spritzwinkel: 50°

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Im 10 l Kanister
Lagerfähigkeit	PHN-Tiefgrund fertig eingestellt sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 6 Monaten verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt GISCODE: BSW10 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Informationen:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorferstr. 330
51061 Köln
Deutschland
T +49 (0) 221 16893851
F +49 (0) 221 16817892
phn@farben-huessen.de
www.farben-huessen.de

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. PHN-Tiefgrund kann zur Verfestigung des Untergrundes auf Sandende oder saugende Untergründe, alte kreichende festhaftende Dispersionsanstriche einschließlich Gipskarton eingesetzt werden.

Verarbeitung

PHN-Tiefgrund kann mit Rolle, Pinsel und Airless-Gerät verarbeitet werden. In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch umrühren und unverdünnt verwenden. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

Besonders zu beachten

- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Nur restentleerte Leergebinde zum Recycling geben.
- Die behandelten Bauteile und Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.
- GISCODE: BSW10
- Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL- Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“, Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49 (0) 221 16893851